



FLOOR-TEC Shiner

Beton ve Doğaltaş Yüzeyler İçin Koruyucu ve Parlatici Kaplama Malzemesi

Floor-Tec Shiner, doğal görünümlü, Floor-Tec Baskı Beton uygulanmış her türlü yüzeyin korunmasında ve parlatılmasında kullanılan solventli akrilik reçine esaslı koruyucu ve parlatici bir malzemedir. Betonun gözeneklerine ve agrega yapısına nüfuz ederek uzun süreli koruma, tozumsuzluk, yüzey direnci ve estetik bir görünüm sağlar



Kullanım Alanları

- Her türlü saha betonunda,
- Yüzey sertleştirici uygulanmış zemin betonlarında,
- Floor-Tec Baskı Beton uygulaması yapılmış yüzeyler üzerinde,
- Doğaltaş, traverten, mermer, cotto, pres tuğla v.b. gibi yüzeylerde,
- Çimento esaslı precast cephe kaplamalarında,
- Her türlü brüt beton yüzeyde,
- Wash beton üzerine,
- Şehir mobilyalarında kullanılır.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Solventli akrilik reçine
Renk	Şeffaf
Yoğunluk	0,92 kg/litre
Parlama Noktası	+ 25 °C
Kuruma Süresi	2 saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	(+5 °C) ile (+25 °C) arası
Servis Sıcaklığı	(-20°C) ile (+80°C) arası
Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	



FLOOR-TEC Shiner

Çimento Esaslı, Kuvars Agregalı, Renkli, Baskı Beton Yüzey Sertleştirici

Yüzeyin Hazırlanması

Öncelikle mevcut yüzeyler üzerinde oluşmuş olan toz, paraffin, yağ, gres ve gevşek maddeler arındırıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Malzemenin yüzeye derinlemesine nüfus etmesi için yüzeyler basınçlı su tabancasıyla iyice temizlenir ve yüzey tamamen kuruduktan sonra endüstriyel süpürgeyle yüzeydeki tozlar alınır.

Uygulama Bilgileri

Floor-Tec Shiner, Fırça, rulo veya solventlere dayanıklı bir püskürtme pompası (metal) ile nemsiz ve kuru yüzeye 2 ya da 3 kat uygulanır. Her bir kat uygulamasına hava sıcaklığına bağlı olarak 2 – 3 saat ara ile geçilmelidir. Azami dayanıklılık sağlamak için 2 kat uygulama yeterlidir.

Önemli Not

Floor-Tec Shiner uygulaması yapılırken daima iyi bir havalandırma olmasına dikkat edilmeli, uygulama sırasında mutlaka gözlük, mask e ve eldiven takmaya özen gösterilmelidir.

Karışım Oranları

Floor-Tec Shiner, kullanıma hazırdır. Başka herhangi bir malzemeyle karıştırılmamalıdır. KESİNLİKLE SU İLAVE EDİLMEMELİDİR.

Sarfiyat

Floor-Tec Shiner' ın ortalama sarfiyatı 3 kat uygulamada 0,2 – 0,25 lt/m² dir.

Ambalaj

25 kg polietilen takviyeli kraft torba.

Dikkat Edilecek Hususlar

Floor-Tec Shiner' ın beton yüzeyine püskürtülerek uygulanması, uniform bir yapı elde edilmesi için önerilir. Malzeme solvent içerdiğinden yanıcı özellik taşımaktadır. Depolamada ve uygulamada gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uygulama alanlarının iyice havalandırılması, ortamda sigara içilmemesi ve elektrik kısa devresi yapılmamasına özen gösterilmelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılmış ambalajlar, ağzıları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanları havalandırılmalı ve uygulama alanlarına yiyecek-İçecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Halimoğlu Fasarit Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Halimoğlu Fasarit Boya San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2019)