



AQUA-TEC

Turbo Su Tıkacı

Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

AQUA-TEC Turbo Su Tıkacı, çimento esaslı, özel kimyasal katkıları ve polimerler ile takviye edilmiş, direkt toz halinde aktif su kaçaqları ve sızıntılarının olduğu yere uygulanabilen ve 3-4 saniye içerisinde su tıkacı özelliği sağlayan yalıtım tıkaçıdır.



Kullanım Alanları

- Her türlü mineral esaslı yüzeyde,
- Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların kesilmesinde,
- Su kaçaqlarının yalıtım öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılır.

Avantajları

- Kullanıma hazırdır.
- Aktif su kaçaqlarını çok hızlı priz alarak durdurur.
- Çelik donatıların korozyona uğramasına engel olur.
- Uygulamasından kısa süre sonra üzerine yalıtım malzemeleri uygulanabilir.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Özel çimento ve mineral dolgular
Renk	Gri
Görünüm	Toz
Karışım	Kullanıma hazır
Set Süresi	3-4 saniye
Uygulama Sırasında Ortam-Yüzey Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C

Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



AQUA-TEC

Turbo Su Tıkacı

Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

Yüzeyin Hazırlanması

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Boşluk, çatlak veya aktif su kaçağının olduğu sızıntı noktaları sağlam zemine kadar açılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir.

Harcın Hazırlanması

60 saniye içerisinde tüketebileceğiniz miktarda AQUA-TEC KAPILER' i temiz bir karıştırma kabına koyup yeterli miktarda su ilave ettikten sonra, uygun bir eldiven kullanarak el ile max 30 saniye karıştırınız. Soğuk havalarda ılık veya sıcak su kullanılmalıdır. AQUA-TEC SU TIKACI içerisine herhangi bir kimyasal veya yabancı madde ilave edilmemelidir.

Sarfıyat

1 lt boşluk için 2 kg toz ürün.

Ambalaj

5 kg plastik kova.

Uygulama Bilgileri

Toz halindeki Aqua-Tec Turbo Su Tıkacı avuç içine alınarak aktif su sızıntısının olduğu yere tek hamlede bastırılır. Ürün sertleşene ve su akışı kesilene kadar sabit bir şekilde beklenir.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanları havalandırılmalı ve uygulama alanlarına yiyecek-içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Halimoğlu Fasarit Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Halimoğlu Fasarit Boya San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2019)