

Filiz ekimi ve çatlaklı betonda onaylı kimyasal dübel



Yangın merdiveni



Filiz ekimi

YAPI MALZEMELERİ

Onaylar:

- C20/25 ile C50/60 arası çatlaklı ve çatlaksız beton
- Hafif betondan yapılmış boşluklu bloklar
- Betondan yapılmış boşluklu bloklar

Aşağıdaki donatı bağlantıları için onaylıdır:

- Beton C20/25 ila C50/60

Ayrıca aşağıdakiler için uygundur:

- Beton C12/15

ONAYLAR



TEKNİK VERİLER



FIS VL 410 C kovada

Ürün	Ürün No.	Onay		Kartuştaki diller	İçerik	Paket miktarı
		DIBt	ETA			
FIS VL 410 C kovada	538549	●	■	D, F, NL, GB, TR	16 kartuş 410 ml, 32 x statik karıştırıcı FIS Easy	[adet]
FIS Easy mixer	520742	—	—	—	10 statik karıştırıcı	10

KÜRLENME SÜRESİ

Kartuş sıcaklığı (harç)	Jelleşme süresi	Ankraj tabanındaki sıcaklık	Kürlenme süresi
± 0°C - + 5°C	13 dak	- 5°C - ± 0°C	24 saat
+ 5°C - +10°C	9 dak	± 0°C - + 5°C	3 saat
+10°C - +20°C	5 dak	+ 5°C - +10°C	90 dak
+20°C - +30°C	4 dak	+10°C - +20°C	60 dak
+30°C - +40°C	2 dak	+20°C - +30°C	45 dak
		+30°C - +40°C	35 dak

Yukarıda belirtilen süreler reçine ve sertleştiricinin statik karıştırıcının içinde temas ettikleri andan itibaren geçerlidir.

Montaj için, kartuş sıcaklığı en az +5 °C olmalıdır. Daha uzun montaj süreleri için, örneğin işe ara verilmesi halinde, karıştırıcı değiştirilmelidir.